




LOGGIA
industria vernici

Техническое описание

Дата издания: 3 февраля 2012



Universal primer

Матовая акриловая изолирующая колеруемая краска - подложка.

Основные характеристики

Тип продукта: Краска на водной основе и специальных акриловых сополимеров, пигментов и стабилизирующих наполнителей. Обладает отличной укрывистостью и низким расходом. Матовый эффект при высыхании.

Использование: Используется в качестве фоновой окраски на стенах для декоративных материалов серии Plasma 3D и серии IMPERO.

Нанесение

Подготовка поверхности:

Убедитесь, что прошло 4-5 часов с момента нанесения PRIMER P3D WALL или FISSACRIL и, что поверхность идеально чистая от пыли и грязи.

Нанесение материала

Методы нанесения: *Кисть или Валик:* Возможность разведения водой максимум на 5% как для первого слоя, так и для второго. Межслойное время высыхания 5-6 часов.



Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	35 - 50 mm.
Высыхание на касание:	30 мин.
Межслойное высыхание:	5 - 6 ч.
Полное Высыхание:	24 ч.
Чистка инструмента:	водой

Колерование



- Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

- Удельный вес: 1,2 - 1,3 кг/л.
- Вязкость: 8.000 ÷ 10.000 сПз
- pH: 7 - 8
- Твердая масса: 58%
- Производительность: 8 - 10 м² /л.
- Цвет: цвета по таблице 4OX
- Внешний вид: матовый
- Фасовка: 0,75 - 4 л.

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.