



Техническое описание

Stucco Velato Metallico

Bronze, Rame, Argento, Oro

Финишная декоративная штукатурка для классической венецианской штукатурки на минеральной основе с глянцевым металлизированным эффектом. Материал представлен в 4-х основных базах: бронзовая, медная, серебряная и золотая.



Основные характеристики

| | |
|----------------------|---|
| Тип продукта: | Специальное финишное покрытие на акриловой основе для интерьерного использования, которое придает эффекту натурального мрамора дополнительный металлизированный перламутровый блеск. Данный материал создается на основе акриловых связующих и натуральных пигментных добавок. |
| Применение: | Применяется в качестве финишного слоя для классической венецианской штукатурки или систем серии PLASMA 3D. Высокоустойчивое к истиранию и повышенной влажности, что позволяет применять его для декора стен и потолков в ванных комнатах и бассейнах, а также в зонах прямого попадания воды - душевых. Колеруется. Готово к применению. Подходит для внутренней отделки классических интерьеров и в современном дизайне. |

Нанесение

Подготовка поверхности: выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов после её полного высыхания устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции. Через 4 - 5 часов нанести 1 - 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER базового цвета с интервалом 5 - 6 часов.



Нанесение материала

Методы нанесения:



Вспомогательный шпатель или венецианской кельмой из нержавеющей стали.

После высыхания подложки нанесите 2 слоя классической венецианской штукатурки или PLASMA 3D согласно техническим рекомендациям, не полируя. Затем, с помощью шпателя или кельмы из нержавеющей стали, нанесите очень тонким слоем (практически «на сдир») сам финишный материал в качестве третьего слоя тем же методом, что и венецианская классическая штукатурка. Затем отполируйте поверхность для достижения желаемого блеска. В системах серии PLASMA 3D через 24 часа необходимо нанести рекомендованный защитный лак. Для получения водоотталкивающего эффекта на акриловых покрытиях через 5 - 6 дней можно нанести слой воска Specchio Cera.

| | |
|--------------------------|-------------|
| Температура нанесения: | +5 - +35°C |
| Относительная влажность: | < 85% |
| Толщина покрытия: | 0,5 - 1 mm. |
| Высыхание на касание: | 2 - 4 ч. |
| Межслойное высыхание: | 8 ч. |
| Полное высыхание: | 24 ч. |
| Чистка инструмента: | водой |

Колеровка



- Состав может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Удельный вес: | 1,7 - 1,8 кг/л. |
| Вязкость: | сПз |
| pH: | 7 - 8 |
| Твердая масса: | 72% |
| Теоретический расход: | 7 - 9 м ² /кг. |
| Цвет: | карта цветов |
| Внешний вид: | Глянцевый, мрамор или оникс |
| Фасовка: | 1 кг. |

Хранение



- Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C