



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Редакция: 23 апреля 2018



MOQUETTE

Декоративное шелковое покрытие специальное серии Edilizia с матовым перламутровым эффектом шелковой ткани дамаст.

Общие характеристики

Описание продукта: Атласное интерьерное покрытие для нанесения на полы, стены и мебель. Имеет декоративный эффект максимально близкий по тактильным и визуальным свойствам к натуральной шелковой ткани.

Применение: Может использоваться для нанесения на полы, стены или мебель внутри помещений.

Нанесение:

Подготовка поверхности:

Для полов с плиточной поверхностью (керамика, мрамор, керамогранит): Предварительно очистите жесткой щеткой или помойте водой с добавлением чистящих средств. Убедитесь, что поверхность сухая и тщательно очищена от грязи, пыли или масла. Нанесите 2-3 слоя STUCCO P3D FLOOR (по необходимости), чтобы выровнять поверхность. В случае, если межплиточные швы слишком широкие (3-4 мм), присутствуют следы растрескивания плитки или отсутствуют кусочки плитки, то рекомендуется использовать армирующую сетку во время нанесения первого слоя STUCCO P3D FLOOR и затем нанести последующие 2-3 слоя (по необходимости) STUCCO P3D FLOOR. Через 6-8 часов необходимо отшлифовать поверхность наждачной бумагой или сеткой с зернистостью 80/100 и нанести 1 слой PRIMER 3D FLOOR.

Новый бетонный / наливной пол: Убедитесь, что поверхность сухая, тщательно очищена и обезжирена. В случае сомнений, с помощью влагомера убедитесь, что влажность пола не превышает 3%. Если на поверхности наблюдаются следы загрязнения или масла, то очистите жесткой щеткой или помойте водой с добавлением чистящих средств. На очищенную поверхность нанесите 1 слой PRIMER 3D FLOOR. Подождите 4-6 часов и нанесите 1-2 слоя (по необходимости) уже заколерованного в тот же цвет INTERMEDIAL P3D FLOOR.

Старый (поврежденный) бетонный / наливной пол: В случае если на бетонном полу наблюдаются следы серьезных повреждений (например, трещины или сколы), то рекомендуется использовать армирующую сетку во время нанесения первого слоя STUCCO P3D FLOOR и затем нанести последующие 2-3 слоя

(по необходимости) STUCCO P3D FLOOR. Через 6-8 часов необходимо отшлифовать поверхность наждачной бумагой или сеткой с зернистостью 80/100 и нанести 1 слой PRIMER 3D FLOOR. Подождите 4-6 часов и нанесите 1-2 слоя уже заколерованного в тот же цвет INTERMEDIAL P3D.

Стены: Убедитесь, что поверхность сухая и тщательно очищена – должно пройти от 2х до 4х недель после нанесения штукатурки. Влажность поверхности не должна превышать 3%. Если необходимо, то финишная подготовка поверхности производится при помощи пастообразной штукатурки FLYSTUK. Через 12 часов после нанесения FLYSTUK необходимо отшлифовать поверхность наждачной бумагой или сеткой с зернистостью P150. После шлифовки, необходимо обеспылить и очистить поверхность и нанести 1 слой PRIMER P3D WALL и, через 4-5 часов, 1-2 слоя UNIVERSAL PRIMER заколерованного в тот же цвет.

Технические указания по нанесению

Способ нанесения: Наносится стальным шпателем. Разбавить на 10% со специальным катализатором в виде полиуретанового отвердителя. Нанесите 2 слоя MOQUETTE с интервалом от 4 до 6 часов.

ВАЖНО! После смешивания с катализатором – срок «жизни» готовой смеси 2-6 часов. Максимальное время жизни смеси – в плотно закрытой банке.

Через 24 часа нанесите защитный лак:

- 2 слоя ПОЛИУРЕТАНОВОГО лака для придания глубоко матового эффекта
- лак CRISTALLO OPACO 2K для влажного эффекта. Наносится шпателем (см. Техническое описание).

Температура нанесения:	+5 ÷ +35	°C
Относительная влажность нанесения:	< 85%	
Рекомендуемая толщина:	0,5 ÷ 1	мм на слой
Высыхание на касание:	2	ч
Возможность повторного нанесения через:	4 ÷ 6	ч
Полное высыхание:	24	ч
Чистка инструментов:	водой	

Колеровка

Колеруется по тинтометрической системе MAXXI (каталог Eleganza и каталог Moquette).

Рекомендуется смешивать разные партии одного цвета вместе, чтобы избежать возможных различий в тоне во время применения.

Технические характеристики

Удельный вес:	1,18÷ 1,2	Кг/л
Вязкость:	8000	сПз
Массовая доля твёрдых веществ:	72%	
Теоретический расход:	3,5 (на 2 слоя)	м2/ л
Цвета:	Eleganza и Moquette каталоги (MAXXI)	
Уровень блеска:	Серебряная и золотая базы	
Упаковки:	0,75 - 2,5 - 12	л

Хранение



Срок хранения неповрежденной закрытой упаковки с материалом в сухом прохладном месте составляет не менее 24 месяцев. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.



После вскрытия и использования тщательно закройте упаковку и храните ее в перевернутом положении.

Минимальная температура хранения: + 5 ° C

Максимальная температура хранения: + 30 ° C

Меры предосторожности

Для получения полной информации по правилам работы с материалом, а также его корректной утилизации смотрите паспорт безопасности продукта.

Рекомендации

Настоящее техническое описание составлено в соответствии с нашими технико-научными знаниями и не подразумевает какую-либо ответственность за то, что мы не можем проверить условия использования. Рекомендуем убедиться в том, что материал подходит для конкретного случая путем проведения предварительных испытаний.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ИТАЛИЯ

Тел. (+39) 0773 562212, Факс (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Система менеджмента качества компании имеет сертификат соответствия стандартам UNI EN ISO 9001-2000, выданный Сертификационным бюро Bureau Veritas Quality International (BVQI).