




Техническое Описание

Дата издания: Декабрь 2009



Stucco Effetto Seta

Интерьерное покрытие с эффектом натурального шелка с перламутровым отблеском и натуральными потертостей.

Основные Характеристики

Тип продукта: эффектное покрытие с шелковым отблеском, бархатное на ощупь (естественный тактильный эффект натурального шелка), для высококачественной отделки как античного, классического, так и современного интерьеров с эксклюзивным (не имеющим аналогов на рынке) декоративным эффектом.

Применение: предназначено для интерьерного использования поверхностей (стены, потолки и иные декоративные элементы), предварительно обработанных моющей акриловой краской. Колеруется. Готово к применению.

Нанесение

Подготовка несущей поверхности:




- выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов после её полного высыхания устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль.
- Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции.
- Через 4-5 часов нанести 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER того же цвета, что и декор.



www.loggia.ru

Нанесение материала

Способы:



Шпатель из нержавеющей стали или кельма: продукт готов к применению. В отдельных случаях возможно добавление воды.

- через 5-6 часов после нанесения подложки с помощью кельмы из нержавеющей стали нанесите первый тонкий слой SETA D'AUTORE, используя классическую венецианскую технику.
- через 2-4 часа нанесите второй слой – плотный, без пробелов, закручивая по поверхности «восьмёрку» до достижения желаемого эффекта

Замечание: Если вы впервые сталкиваетесь с техникой нанесения Otto, рекомендуем пройти подготовку или ознакомление у наших мастеров.

- **Температура нанесения:** от +5 до +35°C
- **Относительная влажность нанесения:** < 85%
- **Рекомендуемая толщина одного слоя:** 0,5 - 1 мм.
- **Высыхание на касание:** 4 - 6 часа
- **Повторное нанесение краски:** после 12 часов
- **Полное высыхание:** 24 часа
- **Чистка инструментов:** водой

Колеровка



- Состав может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические Характеристики

- Удельный вес: 0,9 - 1,0 кг/л.
- Вязкость: cПз
- pH: 7 - 8
- Твердая масса: 30%
- Расход: 4 - 5 м²/л.
- Цвет: цвета по таблице
- Внешний вид: шелк - бархат
- Фасовка: 0,75 - 4 - 14л.

Хранение



- Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

Инструкция

- Покрытие с переливающимся бархатным эффектом.
- Подготовка поверхности при помощи слоя изолирующего материала FISSACRIL и двух слоев акриловой подложки.
- Нанесение двух слоев STUCCO EFFETTO SETA в необходимом объеме для получения требуемого эффекта.